

Methodik eco-bau

Bewertung von Baumaterialien und Bauprodukten
nach ökologischen Kriterien

Lebensdauertabelle

Anhang 5 / V01

Stand: 19.12.2016

Herausgeber und Konzeption

Verein eco-bau
c/o NASKA GmbH
Röntgenstrasse 44
8005 Zürich
www.eco-bau.ch

Eco-bau ist die gemeinsame Plattform öffentlicher Bauherrschaften des Bundes, von Kantonen und Städten mit Empfehlungen zum nachhaltigen Planen, Bauen und Bewirtschaften von Gebäuden und Anlagen.

Autoren

Christian Pestalozzi	Experte Eco-Devis Bewertungspartner Eco-Produkte Dipl. Ing. ETH/SIA/SVU, Pestalozzi & Stäheli, Basel
Michael Pöll	Leiter Fachbereich Material eco-bau Dipl. Masch. Ing. ETH, Amt für Hochbauten Stadt Zürich
Marianne Stähler	Geschäftsleitung eco-bau Lic.rer.publ. HSG, MSD Basel, NASKA GmbH, Zürich
Ronny Zulian	Bewertungspartner Eco-Produkte Zertifizierungsstelle Minergie-Eco Dipl. Architekt FH Intep GmbH, St. Gallen

Download und Copyright

Dieses Dokument ist als Download verfügbar:

www.eco-bau.ch

Nachdruck, Vervielfältigung und Veröffentlichung sind erlaubt.

© eco-bau – Alle Rechte vorbehalten

Systematik Normpositionen-Katalog NPK: © CRB, Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung, Zürich

Änderungschronik

Methodik Version	Anhang 5 Version	Änderungen gegenüber Vorversion	Datum
07.2016	V01	–	19.12.2016

Anhang 5

Paritätische Lebensdauertabelle

Herausgegeben vom Schweizerischen Hauseigentümerverband (HEV) und vom Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz (MV), Stand 1.1.2016

(Auszug für Bodenbeläge im NPK 664)

Böden	Lebensdauer
Kautschuk, Linoleum, Vinyl	20 Jahre
Korkboden versiegelt	15 Jahre
Laminatböden (Kunstparkett)	
gehobene Qualität (Klasse 23/33)	25 Jahre
mittlere Qualität (Klasse 22/32)	15 Jahre
günstige, untere Qualität (Klasse 21/31)	10 Jahre
Parkett / Holzriemenböden	
Fournierparkett mit Echtholz furnier oder dünner Holzdecklamelle (meist nicht renovierbar und Oberfläche ab Werk behandelt)	10 Jahre
Hartholzriemen / Massivparkett (bis ca. 4 x renovierbar)	40 Jahre
Klebparkett, kleinformatisches Massivholzparkett (Klötzliparkett) (bis ca. 6 x renovierbar)	40 Jahre
Mehrschichtparkett (ab 4 mm Nutzschrift)	30 Jahre
Weichholzriemen	30 Jahre
Unterlagen für Bodenbeläge (Holzfaserplatte, Holzwerkstoffplatte MDF oder Spanplatte, flüssig gestrichen wie Anhydrid etc.)	40 Jahre
Parkett-Versiegelung / -Ölung (Oberflächenbehandlung)	10 Jahre

Tabelle 1: Paritätische Lebensdauertabelle, Quelle: www.mietrecht.ch/32.0.html