

Methodik eco-bau

Bewertung von Baumaterialien und Bauprodukten
nach ökologischen Kriterien

Lebensdauertabelle

Anhang 5 / V01

Stand: 01.01.2018

Herausgeber und Konzeption

Verein eco-bau
c/o NASKA GmbH
Röntgenstrasse 44
8005 Zürich
www.eco-bau.ch

Eco-bau ist die gemeinsame Plattform öffentlicher Bauherrschaften des Bundes, von Kantonen und Städten mit Empfehlungen zum nachhaltigen Planen, Bauen und Bewirtschaften von Gebäuden und Anlagen.

Begleitgruppe

Michael Pöll, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (Leitung); Matthias Klingler, Büro für Umweltchemie, Zürich; Severin Lenel, Intep – Integrale Planung GmbH, St. Gallen; Stefan Schrader, Büro für Nachhaltigkeit am Bau, Zürich; Marianne Stähler, Verein eco-bau, Zürich; Pasquale Petillo, CRB, Zürich.

Bearbeitung

Christian Pestalozzi, Pestalozzi & Stäheli, Basel.

Download und Copyright

Dieses Dokument ist als Download verfügbar:

www.eco-bau.ch

Nachdruck, Vervielfältigung und Veröffentlichung sind erlaubt.

© eco-bau – Alle Rechte vorbehalten

Systematik Normpositionen-Katalog NPK: © CRB, Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung, Zürich

Änderungschronik

Methodik Version	Anhang 5 Version	Änderungen gegenüber Vorversion	Datum
07.2016	V01	–	19.12.2016
01.2018	V01	–	01.01.2018

Anhang 5

Paritätische Lebensdauertabelle

Herausgegeben vom Schweizerischen Hauseigentümerverband (HEV) und vom Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz (MV), Stand 1.1.2016

(Auszug für Bodenbeläge im NPK 664)

Böden	Lebensdauer
Kautschuk, Linoleum, Vinyl	20 Jahre
Korkboden versiegelt	15 Jahre
Laminatböden (Kunstparkett)	
gehobene Qualität (Klasse 23/33)	25 Jahre
mittlere Qualität (Klasse 22/32)	15 Jahre
günstige, untere Qualität (Klasse 21/31)	10 Jahre
Parkett / Holzriemenböden	
Fournierparkett mit Echtholz furnier oder dünner Holzdecklamelle (meist nicht renovierbar und Oberfläche ab Werk behandelt)	10 Jahre
Hartholzriemen / Massivparkett (bis ca. 4 x renovierbar)	40 Jahre
Klebparkett, kleinformatisches Massivholzparkett (Klötzliparkett) (bis ca. 6 x renovierbar)	40 Jahre
Mehrschichtparkett (ab 4 mm Nutzschrift)	30 Jahre
Weichholzriemen	30 Jahre
Unterlagen für Bodenbeläge (Holzfaserplatte, Holzwerkstoffplatte MDF oder Spanplatte, flüssig gestrichen wie Anhydrid etc.)	40 Jahre
Parkett-Versiegelung / -Ölung (Oberflächenbehandlung)	10 Jahre

Tabelle 1: Paritätische Lebensdauertabelle, Quelle: www.mietrecht.ch/32.0.html