

# Methodik Baumaterialien eco-bau

Bewertung von Baumaterialien und Bauprodukten  
nach ökologischen Kriterien

Lebensdauertabelle Anhang 5

## Impressum

Herausgeber und Konzeption

Verein eco-bau

Röntgenstrasse 44

8005 Zürich

[www.eco-bau.ch](http://www.eco-bau.ch)

eco-bau ist der Verein von öffentlichen Bauherrschaften und Bildungsinstitutionen, die sich zum Ziel gesetzt haben, das nachhaltige Planen und Bauen von Gebäuden in der Schweiz zu verankern. Zu diesem Zweck entwickelt der Verein seit 10 Jahren Planungswerkzeuge. Er organisiert Fachveranstaltungen und Weiterbildungen und ist Auskunftsstelle für Planer und Architekten.

Begleitgruppe

Michael Pöll, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (Leitung); Marianne Stähler, Verein Eco-bau, Zürich; Stefan Schrader, Nachhaltigkeit am Bau, Zürich; Matthias Klingler, Büro für Umweltchemie, Zürich; Severin Lenel, Intep – Integrale Planung GmbH, St. Gallen; Pasquale Petillo, CRB, Zürich. Bearbeitung: Christian Pestalozzi, Pestalozzi & Stäheli, Basel.

Download und Copyright

Dieses Dokument ist als Download verfügbar: [www.eco-bau.ch](http://www.eco-bau.ch)

Nachdruck, Vervielfältigung und Veröffentlichung sind erlaubt.

© eco-bau – Alle Rechte vorbehalten

## Änderungschronik

Methodik Version	Anhang 2 Version	Änderungen gegenüber Vorversion	Datum
07.2016	V01	-	19.12.2016
01.2018	V01	-	01.01.2018
01.2019	V01	-	01.01.2019

## Anhang 5 Paritätische Lebensdauertabelle

Herausgegeben vom Schweizerischen Hauseigentümergebund (HEV) und vom Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz (MV), Stand 1.1.2016

(Auszug für Bodenbeläge im NPK 664)

Böden	Lebensdauer
Kautschuk, Linoleum, Vinyl	20 Jahre
Korkboden versiegelt	15 Jahre
<b>Laminatböden (Kunstparkett)</b>	
gehobene Qualität (Klasse 23/33)	25 Jahre
mittlere Qualität (Klasse 22/32)	15 Jahre
günstige, untere Qualität (Klasse 21/31)	10 Jahre
<b>Parkett / Holzriemenböden</b>	
Fournierparkett mit Echtholz furnier oder dünner Holzdecklamelle (meist nicht renovierbar und Oberfläche ab Werk behandelt)	10 Jahre
Hartholzriemen / Massivparkett (bis ca. 4 x renovierbar)	40 Jahre
Klebparkett, kleinformatiges Massivholzparkett (Klötzliparkett) (bis ca. 6 x renovierbar)	40 Jahre
Mehrschichtparkett (ab 4 mm Nuttschicht)	30 Jahre
Weichholzriemen	30 Jahre
Unterlagen für Bodenbeläge (Holzfaserplatte, Holzwerkstoffplatte MDF oder Spanplatte, flüssig gestrichen wie Anhydrid etc.)	40 Jahre
Parkett-Versiegelung / -Ölung (Oberflächenbehandlung)	10 Jahre

Tabelle 1: Paritätische Lebensdauertabelle, Quelle: <https://www.mietrecht.ch/index.php?id=32> (01.01.2019)