

Methodik Baumaterialien ecobau

Bewertung von Baumaterialien und Bauprodukten
nach ökologischen Kriterien

Paritätische Lebensdauertabelle Anhang 5

Impressum

Herausgeber und Konzeption

Verein ecobau

Röntgenstrasse 44

8005 Zürich

www.eco-bau.ch

ecobau ist der Verein von öffentlichen Bauherrschaften und Bildungsinstitutionen, die sich zum Ziel gesetzt haben, das nachhaltige Planen und Bauen von Gebäuden in der Schweiz zu verankern. Zu diesem Zweck entwickelt der Verein seit 10 Jahren Planungswerkzeuge. Er organisiert Fachveranstaltungen und Weiterbildungen und ist Auskunftsstelle für Planer und Architekten.

Begleitgruppe

Marianne Stähler (Leitung), Verein ecobau, Zürich; Martin Kilga, sinum AG, St. Gallen; Matthias Klingler, Büro für Umweltchemie, Zürich; Severin Lenel, Intep – Integrale Planung St. Gallen GmbH, St. Gallen; Stefan Schrader, Büro für Nachhaltigkeit am Bau, Zürich.

Bearbeitung: Christian Pestalozzi, Pestalozzi & Stäheli GmbH, Basel.

Download und Copyright

Dieses Dokument ist als Download verfügbar: www.eco-bau.ch

Nachdruck, Vervielfältigung und Veröffentlichung sind erlaubt.

© ecobau – Alle Rechte vorbehalten

Systematik Normpositionen-Katalog NPK: © CRB, Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung, Zürich

Änderungschronik

Methodik Version	Anhang 5 Version	Änderungen gegenüber Vorversion	Datum
2016 V1	Version 1	–	19.12.2016
2018 V1	Version 1	–	01.01.2018
2019 V1	Version 1	–	01.01.2019
2020 V1	Version 1	–	01.01.2020
2021 V1	Version 1	–	01.01.2021

Anhang 5 Paritätische Lebensdauertabelle

Herausgegeben vom Schweizerischen Hauseigentümerverband (HEV) und vom Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz (MV), Stand 1.1.2016

(Auszug für Bodenbeläge im NPK 664)

Böden	Lebensdauer
Kautschuk, Linoleum, Vinyl	20 Jahre
Korkboden versiegelt	15 Jahre
Laminatböden (Kunstparkett)	
gehobene Qualität (Klasse 23/33)	25 Jahre
mittlere Qualität (Klasse 22/32)	15 Jahre
günstige, untere Qualität (Klasse 21/31)	10 Jahre
Parkett / Holzriemenböden	
Fournierparkett mit Echtholz furnier oder dünner Holzdecklamelle (meist nicht renovierbar und Oberfläche ab Werk behandelt)	10 Jahre
Hartholzriemen / Massivparkett (bis ca. 4 x renovierbar)	40 Jahre
Klebe parkett, kleinformatiges Massivholzparkett (Klötzliparkett) (bis ca. 6 x renovierbar)	40 Jahre
Mehrschichtparkett (ab 4 mm Nuttschicht)	30 Jahre
Weichholzriemen	30 Jahre
Unterlagen für Bodenbeläge (Holzfaserplatte, Holzwerkstoffplatte MDF oder Spanplatte, flüssig gestrichen wie Anhydrid etc.)	40 Jahre
Parkett-Versiegelung / -Ölung (Oberflächenbehandlung)	10 Jahre

Tabelle 1: Paritätische Lebensdauertabelle, Quelle: www.mietrecht.ch/32.0.html